



## Tekniskt Datablad

Rev. 2016-08-05

### Innan du börjar

- Underlaget skall vara av dränerande material och ha en dräneringsbädd.
- Se till att ha införskaffat munskydd och skyddsglasögon.
- Markstenens yta måste vara helt torr.
- Utomhustemperaturen måste vara högre än +5 grader och får inte understiga detta under de närmsta 24 timmarna efter appliceringen.
- Regn får inte förekomma under de närmsta 24 timmarna efter appliceringen.
- Se till att du har minst 50% utrymme i fogarna från underlaget till markstenens ovansida så för att ge plats åt fogsanden.



### Utförande

1. Borsta Dynamatrix Flexibla Hårdfog jämnt i fogarna med en borste till dess att fogarna är helt fyllda.
2. Ta bort allt överskott av fogsand genom att använda en lövblås.
3. Packa fogsanden i fogarna så att de fyller upp ca 3 mm från markstenens ovansida.
4. Blås av all överflödigt sand och eventuella dammrester med lövblåsen så att markstenens yta är helt ren.

RJ Dynamatrix Flexibla Hårdfog ska vattnas gradvis 3 gånger. Vid vattningen skall man aldrig vattna direkt i fogarna då detta gör att fogsanden spolats bort. Undvik även att vattna för mycket då detta urlakar fogsanden på dess unika egenskaper. Arbeta i sektioner om max 100 kvm. Använd ett duschmunstycke med möjlighet att reglera vattenflödet.

5. Vattna med duschmunstycket ca 30 cm (1 fot) från markstenens yta i en svepande rörelse från vänster till höger. Börja på anläggningens högsta punkt och fokusera på att vattna på stenarna och inte i fogarna. Spola så att stenarnas yta blir fri från sand. Observera att anläggningen inte ska dränkas i vatten.
6. Ställ in duschmunstycket på "mist". För att arbeta snabbare kan en högtrycksvätt användas. Dock skall duschmunstycket även då vara inställt på "mist".
7. Vattna även denna gång från anläggningens högsta punkt och spola i luften så att den fina vattenduschen landar mjukt på markstenens yta. Fortsätt på detta vis tills markstenens yta samt fogarna blivit fuktiga.
8. Avvakta i 5 till 10 minuter och upprepa steg 7.
9. 10 minuter efter sista vattningen kontrolleras att sanden i fogarna är tillräckligt fuktig. För att kontrollera detta tar du upp lite fogsand ur fogarna på olika ställen med hjälp av tex en skruvmejsel eller nyckel. Sanden ska vara fuktig helt igenom. Om du märker att fukten inte har nått igenom helt i sanden i fogarna fortsätter du att vattna enligt steg 7 tills önskat resultat har uppnåtts.

### Torktid

24 timmar i torrt väder ej understigande +5 grader.

**DYNAMATRIX**

## Hälsa & Säkerhet

**FÖRSIKTIGHET:** Kan irritera både ögon och hud. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Skadlig att inandas. Långvarig inandning kan skada lungorna samt ge lungcancer. Se till att inte få in fogsanden i ögonen, på huden eller på kläderna.

### **FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN!**

**FÖRSTA HJÄLPEN:** Innehåller kiseldioxidkristaller. Kontakta genast Giftinformationscentralen OM förtäring. Framkalla ej kräkning. OM du har fått produkten i ögonen, skölj i 15 minuter och kontakta läkare. OM du har fått produkten på huden, skölj med tvål och vatten i 15 minuter. Använd alltid munskydd för att undvika inandning av damm från fogsanden. Använd skyddsglasögon för att undvika att damm från fogsanden kommer i ögonen.

## OBSERVERA

- Lämna inga fogsandsrester på markstenens yta och vattna sedan då detta gör att fogsanden härdar och kan vara svår att avlägsna.
- Denna produkt är ingen ersättning för murbruk.
- Applicera inte denna produkt på en våt eller fuktig markstensyta.
- Applicera inte denna produkt om regn förväntas inom de närmsta 24 timmarna efter applikation.
- Applicera inte denna produkt om markstenens underlag är betong eller saknar dränering.
- Efter appliceringen av denna produkt ska ytan (markstenen) ej beträdas inom 15 timmar.
- Överskrid inte fogarnas avstånd vilken är max 1,6 cm (3,6 cm för WJ Dynamatrix).
- Denna produkt kan inte nedsänkas i vatten.

## FÖRVARING

Förvaras i en torr miljö utan exponering av UV ljus.

TECHNICAL  
DATA  
SHEET

Rev. 2016-08-05

DYNAMATRIX®